

Deconatur Zero



Descripción

Pintura acrílica al agua con cero emisiones y sin olor, con una excelente opacidad y blancura. Especialmente diseñada para crear ambientes limpios, sin olores molestos ni vapores desagradables, eliminando el olor a pintura recién aplicada. Ideal para centros públicos, hospitales, colegios, hoteles, dormitorios infantiles, guarderías, residencias, comercios. Evita la formación de moho.

Propiedades

- Permeabilidad al aire y al vapor del agua
- Excelente cubrición y blancura
- Gran opacidad y blancura
- Gran lavabilidad
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte
- No gotea ni salpica
- Fácil homogeneización y aplicación
- Extraordinaria adherencia
- Excelente propiedades de nivelación

Usos

Al interior y exterior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

Características técnicas

Ligante	Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.64 ± 0.05 Kg/L
Sólidos en volumen	46 ± 2%
Viscosidad	90-130 Po
Rendimiento Teórico	9-12 m ² /L
Tiempo de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo repintado	6-8 horas
Acabado	Mate Liso
Color	Blanco
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 1g/L
Observaciones	El rendimiento y espesores recomendados varían según el estado de la superficie y la dilución del producto empleada.

Normas de Aplicación

- Superficies Nuevas:

- Morteros de Cemento:

Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
Neutralizar las superficies alcalinas.
En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
Limpiar el soporte de productos extraños.
Masillar los defectos del soporte.
Fijar los soportes deleznales mediante fijador adecuado.

- Yeso:

Esperar hasta que esté bien seco (máx. 20% humedad).
Limpiar el soporte de productos extraños.
Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
Regular las absorciones del soporte con GUADALFIX.
En superficies pulidas: lijar para abrir
Masillar los defectos del soporte.
Fijar los soportes deleznales mediante fijador adecuado.

- Superficies antiguas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas.
Nivelar irregularidades con plaste. Dejar secar y lijar.
Tratar con saneador de fachadas los soportes con moho.
Aplicar una capa de fijador GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 12L

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

Certificados

- -Informe de clasificación de reacción al fuego. (EN 13823:2010+A1:2014) Y (EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) B-s2, d0 (EN13501-1:2018)
- Determinación del índice de brillo (UNE-EN-ISO 2813:2015) Mate profundo (UNE-EN 13300:2002)
- Opacidad (UNE-EN ISO 6504-3:2007) Clase 2 (UNE-EN 13300:2002)
- Certificado de emisión VOC. (ISO 16000-6:2006) A+
- Certificado de producto deconatur Zero 086593-001

Ed. 21/06/2020 REV.01