

## Tixoman Antihumedad al Disolvente



### Descripción

Pintura selladora de humedad sin olor, para interiores, a base de resinas PLIOWAY, para aplicación directa sobre paredes húmedas. Bloquea la humedad manteniendo una excelente adherencia al sustrato.

### Propiedades

- Adecuada para pintar sobre materiales de construcción como hormigón, cemento, yeso, etc., aunque estén húmedos (incluso algo mojados) en sótanos, garajes, parking, bodegas y, en general, en cualquier recinto interior poco ventilado.
- Ayuda a resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones, goteras, impidiendo el paso del agua pero no de su vapor, reduciendo la presión hidrostática.
- Actúa como barrera que impide el paso de la humedad
- Excelente adherencia sobre materiales de construcción, aunque estén húmedos
- Muy buena resistencia a los álcalis
- Excelente protección contra la formación de mohos
- Lavable
- Transpirable
- No amarillea
- Acabado fino y suave
- Elevado límite de descuelgue
- Bajo olor

### Usos

- Adecuada para pintar sobre materiales de construcción como hormigón, cemento, yeso, etc., aunque estén húmedos (incluso algo mojados) en sótanos, garajes, parkings, bodegas, etc., y en general, en cualquier recinto interior poco ventilado.
- Ayuda a resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones, goteras, etc., impidiendo el paso el agua, pero no de su vapor, reduciendo la presión hidroestática.

### Modo de Empleo

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Aplicar 1 o 2 manos.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa. (hasta un máximo de 15%)
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas e incluso mojadas.
- Los utensilios y las manchas húmedas de pintura se limpian con Disolventes Sintéticos.

## Características técnicas

Vehículo	Resinas acrílicas de Plioway
Diluyente	Disolvente Tixoman sin olor
Color	Blanco y colores a medida (máximo 5% colorante universal)
Acabado	Mate
Viscosidad	114 ± 2 KU
Peso específico	1.44 ± 0.05 Kg/L
Rendimiento	4-6 m <sup>2</sup> /L y mano. Siempre dependiendo de la superficie a recubrir.
Secado	Al tacto 2 horas. Repintado 24 horas
Contenido en COVs	380 g/L. Cat. i/BD 600/500 (2007/2010)

## Normas de aplicación

Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.

Superficies nuevas

Morteros de cemento, esperar hasta fraguado total (30 minutos mínimo). Yeso, esperar hasta que esté bien seco (máximo 20% humedad). Eliminar desencofrantes, eflorescencias y productos extraños. Aplicar 1 mano de Tixoman Antihumedad, diluida máximo 15%

Superficies pintadas

Eliminar por completo la pintura vieja deteriorada por la humedad y aplicar directamente Tixoman Antihumedad como se indica en superficies nuevas.

Capas subsiguientes

Tixoman antihumedad, Tixoman antimanchas, Pinturas plásticas de buena calidad y en general, productos con buena resistencia a los álcalis (acrílicos, clorocauchos). No repintar con pinturas oleo-sintéticas o alcídicas.

## Recomendaciones

- Producto al disolvente: aplicar con buena renovación de aire y adecuadas medidas de protección.
- Preservar los envases de las altas temperaturas y la exposición directa al sol.
- Tomar las medidas necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínense los residuos en un punto autorizado de recogida.
- No beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- Inflamable, ver ficha seguridad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Tóxico por ingestión.

## Formatos

Envases de 10, 4 y 0.75 L

## Notas

---

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01. 08/06/2015



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel, Av. Linares · 23210 Guarroman (Jaén)  
Tel. 953 678 245 E-mail: [info@pinturasguadiel.com](mailto:info@pinturasguadiel.com) · [www.pinturasguadiel.com](http://www.pinturasguadiel.com)