

FICHA TÉCNICA Y DE APLICACIÓN



Ref. 8436005130091

Revisión 5 06-08

P R O D U C T O

ACEITE “MORA” CERAMICAS®

ESPECIAL PARA BALDOSAS DE BARRO COCIDO, MARMOL ENVEJECIDO, PIZARRA, PIEDRA Y LADRILLO CARA VISTA - APLICACIÓN FACIL Y SIN COMPLICACIONES DE FONDO Y ACABADO - SECADO 2 A 4 HORAS - LISTO AL USO - APLICACIÓN A PINCEL Ó RODILLO DE ESPUMA.

PROPIEDADES: una vez aplicado le da una tonalidad de su color crudo de origen natural que perdura siempre, no se mancha con derrames de alimentos, aceites, bebidas, barro, grasas y otras basuras. Es resistente a las pisadas, roces, lavados y todo tipo de usos y no necesita mantenimiento posterior.

Excelente Resistencia al interior, para mayor resistencia al exterior use MORAKRON INTEMPERIE®

LA ETIQUETA DE LA TAPA INDICA SI ES BRILLO O MATE

BRILLO-RUSTICO: antes de aplicar dejar secar la obra 30 días en verano y 60 en invierno mínimo. Limpiar con nuestro MORAFOND LIMPIEZA.

Pavimentos de mucha absorción: (Manuales) aplicar la 1ª capa ABUNDANTE a pincel y bien distribuido y dejar secar 24 horas, aplicar una capa cada 24 horas hasta quedar bien cubierto (aprox. 3 – 4 capas, según pavimento) rendimiento total aprox. 1 litro para 3 M2.

Pavimentos de poca absorción (lisos), Mármol envejecido y Pizarra: aplicar una capa a pincel y bien distribuida cada 24 horas (según absorción) hasta quedar bien cubierto (aprox. 2 – 3 capas), una vez quede cubierto no aplicar mas capas. Rendimiento total aprox. 1 litro para 7-10 M2.

MATE-CUERO VIEJO (a la cera): la forma de uso son las mismas que el brillo, solo tiene que agitar el envase y aplicar solo la 1ª capa de **brillo-rustico** y acabar con mate (3 - 4 capas aprox.) para un perfecto acabado satinado encerado, a los 3 días de acabado frotar con un paño áspero, tela de saco, similares o maquina de pulir (EN SECO).

Será de destacar su tacto y tono satinado encerado si desea un satinado más brillante se puede adicionar de un 20 a un 30% de brillo.

Importante: antes de aplicar evitar humedad tierra y suciedad, a los 2 días se puede pisar con mucho cuidado a los 6 días normal y a los 20 días todo uso. Dejar secar con buena ventilación.

No necesita productos de mantenimiento, pasados los años y halla deterioro se puede aplicar otra capa sin necesidad de decapar.

Donde se aplicaron otros productos desconocidos abra que decapar.

En caso de una mala aplicación por no atender nuestras formas de aplicación eludimos todo tipo de garantía.

Tipo Envase: 1, 4, 10, 20, 220 y 1.000 Litros

NORMAS: UNE 23727-90 Reacción al fuego M-1 sobre soporte M-0 (no inflamable)

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.