

Kromaflex



Descripción

Revestimiento elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales con optima relación calidad precio.

Propiedades

- Impermeabilidad al agua de lluvia.
- La película que forma es permeable al aire y vapor de agua., permitiendo la respiración del soporte.
- Elástico.
- Resistente al envejecimiento.
- Pigmentos resistentes a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- No se cuartea ni fisura ante los movimientos de la obra debidos a cambios de temperaturas.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Fácil aplicación y homogenización del producto.
- Excelente adherencia.
- Resistente a la tracción y al alargamiento.

Usos

Al exterior, se aplicará sobre la solería de la cubierta o azotea, incluyendo malla de tejido asfáltico entre las capas.

Al interior, se aplicará bajo la solería de la cubierta o azotea.

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Barrer la superficie cualquiera que sea, para eliminar el polvo, arena y partículas sueltas o mal adheridas, para a continuación aplicar el producto.
- Diluir la primera capa con 10% con agua.
- Seca esta, aplicar capas cruzadas sucesivas de Kromaflex sin diluir hasta conseguir el espesor deseado.

Características técnicas

Ligante	Copolímero Acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.33 ± 0.05
Viscosidad	Pasta suave tixotrópica
Rendimiento Teórico	1-2 m ² /L
Tiempos de secado	4-8 horas
Intervalo repintado	12-24 horas
Acabado	Semimate
Color	Blanco y Rojo
Etiquetado COVS	2004/42IIA/(c)(75/40)Máx. COVS < 40g/L

Normas de aplicación

Superficies porosas

Si en la superficie existen grietas, fisuras, etc., rellenar con una mezcla de tres partes de arena y una parte de Kromaflex.

Superficies pulverulentas, no porosas y poco resistentes

Si en la superficie existen grietas, fisuras, etc., rellenar con una mezcla de tres partes de arena y una parte de Kromaflex.

Barrer la superficie cualquiera que sea, para eliminar el polvo, arena y particular sueltas o mal adheridas, para a continuación aplicar el producto.

Una vez seca, aplicar una mano de GUADALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte. Aplicar la pintura según modo de empleo.

Para la aplicación al exterior en azoteas transitables, se aconseja la incorporación entre la primera y segunda capa de un tejido de fibra de vidrio, debiendo ser este totalmente cubierto con capas sucesivas.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 14 y 4L

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01. 01/10/2017



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel Parcela 111 · 23210 Guarroman (Jaén)
Tel. 953 678 245 E-mail: info@pinturasguadiel.com · www.pinturasguadiel.com