

Imprimación Antioxidante



Descripción

Imprimación de secado rápido antioxidante, a base de resinas alcidicas y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

Propiedades

- Aplicabilidad Óptima
- No cuartea.
- No forma ampollas.
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Permite elevados grosores de capa
- Repintados a largo plazo sin alterar sus propiedades
- Anticorrosiva
- Certificación Euroclases según norma UNE EN 13501-1:07: A2-s1-d0

Usos

Exterior/Interior
Hierro
Acero
Maquinaria industrial y estructuras metálicas

Modo de Empleo

- Remover hasta su perfecta homologación.
- Se recomiendan espesores de capa totales entre 25 y 100 micras, en función del efecto de protección deseado.

Características técnicas

Referencia Color	GUADIEL IMPRIMACION SINT.ANTIOXI.BLANCA
Acabado	Mate
Peso específico	1,34± 0,05 kg/l
Viscosidad	181 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	48± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):465,03 g/l
Espesor mín. recomendado	50 micras
Rendimiento aprox. por mano	5-8 m2/L
Secado tacto	(20oC HR: 60%): 15 a 30
Repintado	(20oC HR: 60%): mín 24 horas
Colores	Rojo 205, Gris 211, Negro 207, Blanco 100, Verde 200 (Ral 6011), Azul 202, Naranja 208,

Recomendaciones

- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- Aplicar siguiendo las indicaciones marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%, ni a temperaturas inferiores a 5o.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- Disolvente para dilución y limpieza: disolvente sintéticos

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas pinturas oxidadas			
MAX			Esmalte Sintético
STD	Pasivante de óxido	Guadiel Imprimación sintética	Guadiel Imprimación sintética
Hierro, acero			
MAX			Esmalte Sintético
STD	Guadiel Imprimación sintética	Guadiel Imprimación sintética	Guadiel Imprimación sintética
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX			Esmalte sintético
STD	Guadiel Imprimación sintética	Guadiel Imprimación sintética	Guadiel Imprimación sintética

Notas

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 0 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5o y 35o C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

ED.01.01/02/2017



Pinturas Guadiel S.L. Pol. Ind. Guadiel Parcela 111 · 23210 Guarroman (Jaén)
Tel. 953 678 245 E-mail: info@pinturasguadiel.com · www.pinturasguadiel.com