

Masiplast Terminación



Descripción

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para el alisado de paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente,

Modo de Empleo

- Guadiel Terminación se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente cover Terminación. A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.
- Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. También se puede aplicar con espátula dejando las superficies muy lisas.
- Si han quedado imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de tiempo de 4 a 5 horas. Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran blancura, dureza y lisa.

Características técnicas

pH	±7
Rendimiento	1kg/m2 en una superficies de 1mm. de grosor.
Tiempo de fraguado	24 horas

Recomendaciones

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.
- Se utiliza en capas delgadas para obtener un perfecto alisado.
- El tiempo máximo de aplicación es de 24 horas.

Formatos

Sacos de 15 kilos. Paquetes de 5 kilos reenvasados en cajas de 4. Paquetes de 1 kilo reenvasados en cajas de 20.

ED.01/07/2017. Rev:02