

Jade Piscinas



Descripción

Pintura al clorocaucho para el mantenimiento y protección de piscinas de hormigón. Máxima resistencia a los agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades. Con conservantes antimoho.

Propiedades

- Impermeable.
- Buena resistencia al agua.
- Resistencia a la alcalinidad.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.

Usos

Exterior/Interior. Cemento, mortero, hormigón y piscinas.

Modo de Empleo

- Aplicar sobre soportes bien secos y firmes.
- Remover hasta perfecta homogeneización y aplicar, una vez diluido convenientemente el producto.

Características técnicas

Peso específico	1.34 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	190 ± 30 SG
Sólidos en volumen	41 ± 1
Sólidos en peso	63 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado al tacto	10-30 min. Llenado de la piscina 7 días
Repintado	24h mínimo
Colores	blanco y azul

Normas de aplicación

Soportes Nuevos

- Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies exclusivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con sulfamán (diluir al 10% en agua) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso, siempre es aconsejable una primera mano muy diluida.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Restauración y mantenimiento

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de acero, rasqueta u otros medios mecánicos.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.

No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

Recomendaciones

- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Formatos

Envase de 4L

Notas

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado es 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperatura entre 5 y 35°C.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

ED. 02. 25/09/2017